SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA ADDITIVO NUTRITHERM FK2

Caratteristiche Chimiche	
Aspetto	liquido colore ambrato torbido
Peso specifico (Kg/l)	1,045 ± 0,005
Valore di PH	4,7 ± 1
Contenuto di solidi	14,5% ± 1 del peso
Impiego	
Campo di applicazione	Particolarmente adatto alla produzione di calcestruzzo gettato in opera. Assicura l'ottimizzazione della produzione del calcestruzzo, specialmente riguardo alla durabilità e all'alta resistenza meccanica. Grazie alla sensibile capacità di riduzione del rapporto A/C e ad un migliore rapporto aggregato/cemento, assicura una forte riduzione del ritiro idraulico e della deformazione viscosa. Calcestruzzi di elevate qualità per getti di manufatti in forma complessa, sottili e con fette armature.
Modo d'impiego	Può essere aggiunto contemporaneamente all'acqua d'impasto; per un migliore effetto sul mantenimento della fluidità del calcestruzzo nel tempo è preferibile l'aggiunta del prodotto a impasto di calcestruzzo già idratato, avendo l'avvertenza di mescolare alla massima velocità di rotazione per almeno 5' dopo l'additivazione.
Dosaggio	1,2% sul peso del cemento. Che significa: 3,5 Kg ogni m^3 di calcestruzzo per il sistema FBSD; 4,0 Kg ogni m^3 di calcestruzzo per i sistemi KBSD e KBSD30.
Compatibilità	È compatibile con tutti i cementi rispondenti alla UNI EN 197 e non dimostra effetti di negativo e indesiderato inglobamento d'aria nel calcestruzzo.
Conservazione e Durata	Negli imballi originali sigillati, protetto dal gelo e dal contatto diretto con il sole tra +5 e +35°C: almeno 12 mesi.
Sicurezza	Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Marcatura CE

TEME